



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 27/08/2025

Page 1/1

0/20 Granulat artificiel (F T1)**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 27/08/25 au 27/02/26***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme					Catégorie		
	0	20	EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...			0/20 Granulat Artificiel (F T1) (19/05/2015)		
	0.063	0.5	2	6.3	20	D	1.4D	2D
V.S.S.	9.0	25	45	70	99	28	100	100
V.S.I.	0.0	5	20	40	80	99	100	100

**Partie informative
Résultats de production**

du 17/10/12 au 05/12/19

	0.063	0.5	2	6.3	20	28	40
Maximum	8.6	22	41	70	100	100	100
Fusain de fabrication Inconnu	5.6	17	31	55	97	100	100
Moyenne Xf	5.6	17	31	55	97	100	100
Fusain de fabrication Inconnu	5.6	17	31	55	97	100	100
Minimum	2.8	12	20	40	88	100	100
Nombre de résultats	23	23	23	23	23	23	23
Dernière valeur	5.3	19	30	52	95	100	100

