



TERRIL DE LA CHATQUEUE

**Fiche Technique**

23 Derniers résultats au 27/08/2025

Page 1/1

**0/32 Granulat artificiel (SF T1)****Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 27/08/25 au 27/02/26***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage***Classe granulaire****Norme****Catégorie**

<b>0</b>	<b>31.5</b>	<i>EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...</i>				<i>0/32 Granulat Artificiel (SF T1) (01/01/2024)</i>
		<b>D/2</b>	<b>D</b>	<b>1.4D</b>	<b>2D</b>	
	<b>0.063</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>31.5</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
V.S.S.	7.0	50		99		100
V.S.I.	0.0	20		75		100

**Partie informative  
Résultats de production**

du 21/01/14 au 20/08/25

	<b>0.063</b>	<b>2</b>	<b>16</b>	<b>31.5</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
Maximum	6.9	32	83	99	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	24	67	91	99	100
Moyenne Xf	5.7	24	67	91	99	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.7	24	67	91	99	100
Minimum	4.1	20	53	81	97	100
Nombre de résultats	21	21	12	21	13	21
Dernière valeur	4.4	20	61	83	98	100

