



0/63 Granulat artificiel (SF T2)



Producteur : Terril de la CHATQUEUE

Pétrographie : Granulat Artificiel

Elaboration : Concassé

Usage : Routier

Validité : du 27/08/25 au 27/02/26

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire	Norme	Catégorie
0 63	EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...	0/63 Granulat Artificiel (01/06/2024)
	D/2 D	2D
0.063	2	20
31.5	63	80
125		
V.S.S. 7.0	50	70
90	99	100
V.S.I. 0.0	15	30
50	75	75
		100

Partie informative

Résultats de production

	du 01/07/24 au 20/08/25						
	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	7.4	27	65	74	99	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.3	22	53	62	89	100	100
Moyenne Xf	5.3	22	53	62	89	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	5.3	22	53	62	89	100	100
Minimum	0.6	15	41	50	83	98	100
Nombre de résultats	17	17	17	17	17	17	17
Dernière valeur	4.5	21	55	65	87	100	100

