



TERRIL DE LA CHATQUEUE

**Fiche Technique**

23 Derniers résultats au 29/08/2025

Page 1/1


**0/80 Granulat artificiel (SF T2)****Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 29/08/25 au 27/02/26***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme					Catégorie	
	0	80	EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...			Producteur (01/01/2024)	
	0.063	2	20	31.5	63	80	125
V.S.S.	7.0	50	70	90	99	100	100
V.S.I.	0.0	15	30	50	70	75	100

**Partie informative  
Résultats de production**

du 22/09/14 au 17/06/24

	0.063	2	20	31.5	63	80	125
Maximum	7.1	29	70	88	96	99	100
Fuscau de fabrication Inconnu	4.9	21	58	68	85	92	100
Moyenne Xf	4.9	21	58	68	85	92	100
Fuscau de fabrication Inconnu	4.9	21	58	68	85	92	100
Minimum	1.2	15	45	57	77	83	100
Nombre de résultats	23	23	23	13	13	23	23
Dernière valeur	6.0	24	53	59	78	89	100



WIL\_11.07.02.245 (c) Arcade 1996/2023