



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 27/08/2025

Page 1/1


0/8 Granulat Artificiel**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 27/08/25 au 27/02/26***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme				Catégorie	
	D/2	D	1.4D	2D		
0	0.063	4	8	11.2	16	MB
V.S.S.	15.0	100	100	100	100	10.00
V.S.I.	5.0	50	85	100	100	0.00

**Partie informative
Résultats de production**

du 29/11/17 au 11/02/25

	0.063	4	8	11.2	16	MB	MBF
Maximum	15.5	91	100	100	100	0.80	3.33
Fuseau de fabrication Inconnu	12.3	82	100	100	100	0.41	2.23
Moyenne Xf	12.3	82	100	100	100	0.41	2.23
Fuseau de fabrication Inconnu	12.3	82	100	100	100	0.41	2.23
Minimum	7.5	70	99	100	100	0.06	2.00
Nombre de résultats	23	23	23	16	23	9	23
Dernière valeur	10.9	81	100	100	100	0.60	2.00



WHL 11.07.02.245 (c) Arcade 1996.2023