



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 27/08/2025

Page 1/1

20/32 Granulat artificiel**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 27/08/25 au 27/02/26***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme					Catégorie	
	d/2	d	D	1.4D	2D		
20	31.5					EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...	
	0.063	10	20	31.5	45	63	
V.S.S.	2.0	5	20	100	100	100	35.00
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100	

**Partie informative
Résultats de production**

	du 12/03/14 au 05/12/19						
	0.063	10	20	31.5	45	63	FI
Maximum	1.2	3	10	99	100	100	14.15
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Moyenne Xf	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	1	5	96	100	100	9.50
Minimum	0.1	1	1	83	100	100	5.79
Nombre de résultats	20	20	20	20	20	20	10
Dernière valeur	0.1	1	2	97	100	100	14.08

