



TERRIL DE LA CHATQUEUE

Fiche Technique

23 Derniers résultats au 27/08/2025

Page 1/1

32/56 Granulat artificiel**Producteur :** Terril de la CHATQUEUE**Pétrographie :** Granulat Artificiel**Elaboration :** Concassé**Usage :** Routier**Validité : du 27/08/25 au 27/02/26***Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage*

Classe granulaire	Norme					Catégorie
	d/2	d	D	1.4D	2D	
31.5	56					EN 13242 Gra.pour matér.aux liants hydr. et ...
	0.063	16	31.5	56	80	112
V.S.S.	2.0	5	20	99	100	100
V.S.I.	0.0	0	0	80	98	100

Partie informative
Résultats de production

du 17/10/12 au 31/05/17						
	0.063	16	31.5	56	80	112
Maximum	0.8	2	20	99	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	2	12	93	100	100
Moyenne Xf	0.5	2	12	93	100	100
Fuseau de fabrication Inconnu	0.5	2	12	93	100	100
Minimum	0.2	1	1	86	100	100
Nombre de résultats	8	8	8	8	8	8
Dernière valeur	0.4	2	20	99	100	100

